



Succeed Life Science Pte. Ltd.

61 Tuas View Walk 2, Singapore 637630
Telephone: +65 6898 9909 Fax: + 65 6862 3669



NITRICLEAN-3350 X

Borracha em fardo XNBR / XNBR Rubber bale

PROPRIEDADE PROPERTY	ESPECIFICAÇÃO SPECIF. LIMIT	MÉTODO METHOD	REFERÊNCIA REFERENCE
Aparência <i>Appearance</i>	Amarelo a castanho médio Yellow to medium brown	B-029	-
Viscosidade Mooney (MML1+4 @ 100 ⁰ C) <i>Mooney Viscosity</i>	40- 55	B-002	ASTM D-1646
Teor de Umidade (%) <i>Volatile Matter</i>	0,0- 1,0 0.0 – 1.0	B-003	ASTM D-5668
Teor de Cinzas (%) <i>Ash Content</i>	0,0- 0,5 0.0 – 0.5	B-007	ASTM D-5667
Acrilonitrila Combinada (%) <i>Bound Acrylonitrile</i>	26,0- 28,0 26.0 – 28.0	B-016 / B-066	ASTM D-3533 / ASTM D-1417

PROPRIEDADES REOMÉTRICAS (MDR, 160°C, arc0,5°, 1,7 Hz, 30 min, range 100) RHEOMETRIC PROPERTIES			
COMPOSTO (Conforme Método B-014 / ASTM D-3187) COMPOUND (According to method B-014 / ASTM D-3187)			
M _L (lbf.in)	Informativo (1) <i>Informative</i>	B-015	ASTM D-5289
M _H (lbf.in)	Informativo (1) <i>Informative</i>	B-015	ASTM D-5289
t _{s1} (min)	Informativo (1) <i>Informative</i>	B-015	ASTM D-5289
t'90 (min)	Informativo (1) <i>Informative</i>	B-015	ASTM D-5289

Obs.:(1)Especificação provisória até a obtenção de um número mínimo de eventos para tratamento estatístico.
Temporary specification until to obtain enough data to calculate statistical parameters.



Succeed Life Science Pte. Ltd.

61 Tuas View Walk 2, Singapore 637630
Telephone: +65 6898 9909 Fax: + 65 6862 3669



NITRICLEAN-3350 X

Borracha em fardo XNBR / *XNBR Rubber bale*

FORMULAÇÃO DO COMPOSTO <i>FORMULATION</i>	PCP <i>PHR</i>
NITRICLEAN-3350X	100,0 / 100.0
Negro de Fumo HAF N-330 / <i>Carbon Black HAF N-330</i>	40,0 / 40.0
Óxido de Zinco / <i>Zinc Oxide</i>	3,00 / 3.00
Ácido Esteárico / <i>Stearic Acid</i>	1,00 / 1.00
Enxofre / <i>Sulfur</i>	1,50 / 1.50
TBBS	0,70 / 0.70